



Argamassa para Textura EXTERNA

Cor: Cinza e Branca.

Descrição:

Argamassa para revestimento externo, texturado e aplicado por projeção.

Sendo encontrada na cor Cinza e na cor Branca, sendo que a mesma não influencia nas características técnicas do produto.

Indicação:

Argamassa indicada para revestimentos de paredes **externas**.

Preparo da Superfície:

O substrato deve estar firme, seco, curado e isento de óleo, graxa, pó, tinta, restos de desmoldantes. Não se deve efetuar a aplicação de qualquer revestimento sobre substrato com temperatura superior a 30° C e inferior a 5° C, cuidado com a absorção dos elementos a serem revestidos, neste caso, é indicado o prévio resfriamento com aspersão de água.

Preparo da Argamassa:

Para o preparo da argamassa, acrescentar em torno de 5 a 6 litros de água para sacarias de 20 Kg, (este volume pode variar de acordo com a pistola de projeção utilizada) misturar em argamassadeira ou com haste de alta rotação por 3 minutos, até a perfeita homogeneização. O volume de produção de argamassa deve ser controlado de modo que seja consumido em um prazo máximo de 02 horas.

Aplicação da Argamassa:

Aplicar a argamassa com pistola especial para projeção, com bico de saída conforme o aspecto desejado. Deve-se regular o ar em torno de 30 a 60 libras de acordo com o aspecto desejado. Deve-se cobrir toda a área, cuidando para que não ocorra sobreposição em excesso. Após decorrido o tempo de secagem inicial, quando não estiver mais sensível ao toque, alisar com desempenadeira de Aço ou de PVC, a fim de proporcionar acabamento desejado. Também pode ser aplicada com rolo para textura. Obrigatório uso de funcho preparador antes da pintura em áreas externas.

Composição:

Agregados minerais, cimento Portland e aditivos químicos não tóxicos.

Consumo: De 1,5 Kg/m² a 3,0 Kg/m², podendo variar de acordo com a forma de aplicação.

Densidade: 1700 – 1800 kg/m³.

Desempenho e designação do produto:

Resistência à aderência: ≥ 0,3 MPa.

Apresentação e Estocagem:

A Argamassa para textura externa é fornecida em sacos valvulados de 20 kg. Deve ser estocado sobre estrado, elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura.

Validade:

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.



Recomendações de Segurança:

Produtos contendo cimento Portland, em contato com a pele podem provocar irritação e queimaduras. Use luvas de borracha, roupas com mangas e pernas compridas e óculos de proteção durante o manuseio do produto. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente e procure um médico imediatamente. Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com muita água corrente. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente. Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças.

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha Andreli.

Consultar a FISPQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: (054) 2103-1103.

Site: www.andreli.com.br