

## **BASE COAT**

### **Indicação:**

Indicada para nivelamento de paredes e tetos, no sistema de Steel frame, fazendo parte do sistema de nivelamento e acabamento.

Pode ser aplicada sobre:

- Placas cimentíceas;
- Placas OSB;
- EPS;
- XPS;
- Alvenaria.

### **Limitações:**

A temperatura da superfície deve estar entre 5 °C e 30 °C, protegida da incidência direta do sol. Não é indicada para o tratamento de juntas.

### **Preparo da base:**

A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, áreas externas que foram expostas a chuva, deve-se aguardar em torno de dois dias para a aplicação.

### **Preparo do produto:**

Para o preparo da argamassa, acrescentar em torno de 5 a 6 litros de água para sacarias de 20 kg, misturar em argamassadeira ou com haste de alta rotação por 3 minutos, até a perfeita homogeneização. O volume de produção de argamassa deve ser controlado de modo que seja consumido em um prazo máximo de 02 horas.

### **Aplicação:**

Após a cura total do tratamento de juntas, aplique com rolo de textura a argamassa Base Coat por toda a superfície. Após aplique sobre a argamassa já espalhada tela de fibra de vidro, e com auxílio de um desempeno, nivele a parede, retirando excessos. Emendas de telas devem sobrepor no mínimo 10 cm em todos os lados.

Após 4 a 6 horas da aplicação, pode-se realizar a segunda demão, a fim de regularizar totalmente a parede. Nesta etapa apenas aplique com rolo de textura, e retire o excesso com desempenadeira de aço.

Após a cura total do revestimento, aplique fundo selador em áreas externas, a fim de evitar a ação da chuva.

### **Composição:**

Agregados Minerais, Cimento Portland e aditivos químicos não tóxicos.

**Consumo:**

0,8 kg/m<sup>2</sup> a 2,0 kg/m<sup>2</sup> por demão.

**Desempenho:**

**Classificação NBR: 13281:2005**

**Resistência a aderência:  $\geq 0,3$  MPa.**

**Validade:**

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

**Estocagem:**

Deve ser estocada sobre estrado, elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura.

**Recomendações de Segurança:**

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

Utilizar EPI's pertinentes ao trabalho;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **Andreliit**.

Consultar a FISPQ.

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

*Fone: (054) 2103-1103*

*Site: [www.andrelit.com.br](http://www.andrelit.com.br)*