

Massa Cimentícia Mineral

Descrição:

A **Massa Cimentícia Mineral** é um composto em pó, de granulometria fina, pronto para utilização bastando apenas a aplicação de água na quantidade especificada em ambientes internos.

É indicada para revestimentos de paredes em substituição a massa fina, massa corrida, cal finado e outros revestimentos de acabamento. Possui coloração levemente acinzentada e possui acabamento liso.

Características Principais:

- Fácil aplicação;
- Não fissura;
- Diminui a utilização da lixa;
- Antecipa cronograma de pintura;
- Excelente acabamento liso.

Indicação:

A **Massa Cimentícia Mineral** é indicada para superfícies internas de emboço, paredes de concreto ou que já apresentam acabamento médio, tais como reboco desempenado ou argamassa niveladora.

Preparo da Base:

O substrato deverá estar limpo, isento de manchas, de óleos, graxas, outros materiais contaminantes, partículas soltas ou pó.

Não se deve efetuar a aplicação de qualquer revestimento sobre substrato com temperatura superior a 30° C.

Preparo da Argamassa:

Para cada saco de 20 kg, são necessários de 7 a 8 litros de água. A mistura deve ser feita em balde redondo com misturador de argamassas. O tempo de mistura varia de 3 a 5 minutos, até que apresente aspecto uniforme e homogêneo de consistência pastosa.

Aplicação da Argamassa:

Aplicar com rolo de textura alta ou desempenadeira de aço inox, após sua aplicação retirar o excesso com desempenadeira de aço inox ou PVC. Quando não estiver mais sensível ao toque, alisar com a desempenadeira de espuma, com movimentos leves e circulares. Após este processo aguardar entre quatro a seis horas para secagem e aplicação da segunda camada se necessário, seguindo o mesmo processo de aplicação.

Observações Gerais:

Aplicar o produto sempre entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Aplicar a argamassa com rolo para textura, retirando o excesso de argamassa da parede com a desempenadeira de aço inox.

Aguardar a secagem até que a argamassa não fique sensível ao toque alisar com a desempenadeira de espuma em movimentos circulares, este processo evitará a utilização de lixas.

Caso necessário, para facilitar o alisamento, pode-se pulverizar água diretamente sobre a argamassa ou na desempenadeira.

De acordo com o acabamento pretendido, aplicar a 2ª demão logo após a sua completa secagem, com intervalo mínimo de 04 a 06 horas, repetindo o mesmo processo de aplicação.

Pinturas ou outros acabamentos poderão ser executados com 48 horas de aplicação.

Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície (inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR.

Dados Técnicos:

Consumo

Em reboco médio/misto desempenado, consumo aproximado de 0,700 kg/m², por demão.

Aderência

Atende aos requisitos da ABNT: NBR 13528:2019.

Resistência potencial de aderência à tração (28 dias): $\geq 0,4$ MPa.

Apresentação e Estocagem:

É fornecida em sacos valvulados de 20 kg.

Deve ser estocado sobre estrado, elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura.

Validade:

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

Composição:

Agregados minerais de granulometria controlada, Cimento Portland e aditivos especiais não tóxicos convenientemente dosados.

Recomendações de Segurança:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

Utilizar EPI's pertinentes ao trabalho;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha Andreli.

Consultar a FISPQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: (054) 2103-1103

Site: www.andreli.com.br